












Rasico®

	Norma Standard Norme Norm	Risultato Result Résultat Ergebnis
 Determinazione della resistenza all'usura BCA Determination of abrasion resistance BCA Détermination de la résistance à l'usure BCA Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA	UNI EN 13892/4	Classe / Class / Classe / Klasse AR0,5 max 50µ (50µ = 0,05 mm)
 Adesione al calcestruzzo Determination of bond strength Adhérence au béton Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch	UNI EN 13892-8	2,9 N\mm ²
 Adesione al calcestruzzo (dopo 28 cicli gelo e disgelo) Determination of bond strength (after 28 cycles Freeze-thaw) Adhérence au béton (après 28 cycles de gel-dégel) Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch (nach 28 Frost-Tau-Zyklen)	UNI EN 13892-8	4,8 N\mm ²
 Determinazione Permeabilità al vapore Determination of water vapour transmission properties Détermination de la perméabilité à la vapeur Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit	UNI EN 12086	198 µ
 Determinazione della Resistenza a Flessione Determination of flexural strength Détermination de la résistance à la flexion Bestimmung der Biegezugfestigkeit	UNI EN 13892-2:2005	9,34 N\mm ²
 Determinazione della Resistenza a Compressione Determination of compressive strength Détermination de la résistance à la compression Bestimmung der Druckfestigkeit	UNI EN 13892-2:2005	38,67 N\mm ²
 Classificazione reazione al fuoco Classification fire reaction Classification de résistance au feu Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten	UNI EN 13501	Classe / Class / Classe / Klasse A2 FL SF1
 Determinazione della Resistenza al Gelo e Disgelo con Sale antighiaccio Determination of Freeze-thaw resistance with De-Icing salt Résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz	UNI EN 1340 - D	Classe / Class / Classe / Klasse 3 Marcatura / Table / Appex / Kennzeichnung D
 Resistenza allo scivolamento Determination of the slip resistance Méthode d'essai pour mesurer l'adhérence d'une surface: l'essai au pendule Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften	DIN 51130:2014	Rasico <i>Sanded 24 + Ideal Sealer</i> R11 <i>Troweled finishing + Ideal Sealer</i> R12 Rasico Touch <i>Sanded 24 + Ideal Sealer</i> R10
	EN 14231:2004	Rasico <i>Sanded 24 + Ideal Sealer</i> 81 asciutto / dry / sec / trocken 51 bagnato / wet / mouillé / nass Rasico Touch <i>Sanded 24 + Ideal Sealer</i> 90 asciutto / dry / sec / trocken 33 bagnato / wet / mouillé / nass

